

Verarbeitungshinweise:

## Feuermörtel Q21VC-05 FM135XXX



**Klassifikation**  
**Bindungsart**


**Mörtel, verarbeitungsfertig**  
**Lufthärtend**

### Sicherheit und Schutz am Arbeitsplatz

Beachten Sie vor Zustellbeginn unsere Sicherheitshinweise. In diesen sind alle Informationen bezüglich potenzieller Gefahren für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt enthalten, bzw. die Maßnahmen welche getroffen werden müssen, um diese Risiken zu minimieren. In den Sicherheitshinweisen sind auch die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung beschrieben, welche bei der Verarbeitung des Materials verwendet werden muss.


### Verarbeitung

Generell wird eine Verarbeitung unter 5 °C nicht empfohlen.  
Optimale Verarbeitungstemperatur des Materiales: 15 bis 25 °C



Bei abweichenden Temperaturen müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden.

Vor der Verwendung ist der Kitt mit einem Mörtelquirl zu homogenisieren.



Feuerkitt neigen während der Lagerung allmählich zum Ansteifen. Durch intensives durchmischen können die Kitle jedoch wieder in eine verarbeitungsgerechte Konsistenz gebracht werden. Eventuell abgesetzte Flüssigkeit darf nicht abgekippt, sondern muss untergerührt werden.

Leicht angesteifter Feuerkitt kann durch Zusatz von bis zu 2,5 Gewichts-% Trinkwasser auf die richtige Konsistenz gebracht werden. Eine größere Menge kann die Eigenschaften des Kitts negativ beeinflussen.

Erhärteter, unplastischer Feuerkitt ist jedoch unbrauchbar und muss verworfen werden.

Eingebautes Material muss vor Frost geschützt werden, bis es aufgeheizt worden ist.

### Trocknung und Aufheizen

Das mit diesem Mörtel verfugte Mauerwerk kann unmittelbar nach der Zustellung aufgeheizt werden.

Für die Trocknung und Inbetriebnahme dieses Produktes sind keine besonderen Maßnahmen zu treffen. Die Vorschriften für die Inbetriebnahme der verwendeten Steinsorten oder des gesamten Ofenaggregates sind zu beachten.